



"GrayWolf" W.Szwaja

Dane kontaktowe (*contact information*)
tel. (*phone*): +48 34 3256023
fax: +48 34 3256023
e-mail: wojciech.szwaja@graywolf.pl
website: www.graywolf.pl

ul. Wawrzynowicza 8/10
42-218 Częstochowa
Polska (*POLAND*)
NIP (*EU VAT No.*):
PL5731127315
REGON: 241992561

Specyfikacja Produktu / Arkusz Danych Technicznych

Krzemionka amorficzna Gulsenit 0/60

Charakterystyka: krzemionka amorficzna Gulsenit 0/60 składa się z naturalnych krzemianów o wysokiej powierzchni właściwej.

<u>Dane chemiczne:</u>	metoda			typowe
SiO ₂	AA8.2.1.11.*	[%]		78,0
MgO	AA8.2.1.11.*	[%]		5,0
CaO	AA8.2.1.11.*	[%]		0,9
R ₂ O ₃	AA8.2.1.11.*	[%]		7,0
strata prażenia	1050°C/1h	[%]		8,0
<u>Dane fizyczne:</u>				
	wielkość ziarna			
	> 60 µm	analizator wielkości cząstek SediGraph	[%]	27
				przedział
gęstość nasypowa	EN 459-2	[kg/dm ³]		0,65 – 0,75
powierzchnia właściwa	AA8.2.1.8.* – BET	[m ² /g]		100 – 120

* krajowa metoda testów

Dane podane powyżej są typowymi wartościami wyznaczonymi przez produkcję i są sprawdzane przez kontrolę jakości naszego dostawcy przy pomocy wspomnianych metod. Nadal jednak jest powinnością użytkownika by skontrolować produkt po jego otrzymaniu. Nasz dostawca rezerwuje sobie prawo do zmiany procesu produkcji tego gatunku. Jako że zaprezentowany produkt jest przetworzonym naturalnym minerałem, zmiany w koncentracji towarzyszących minerałów są możliwe. Ta edycja unieważnia i zastępuje wszystkie poprzednie edycje tego dokumentu.